

PRODUCTOS:

<ul style="list-style-type: none"> • Amazonas Camel • Amazonas Taupe • Amazonas White • Etna Walnut • Etna Grey • Etna Ivory • Forest Amber • Forest Gray 	<ul style="list-style-type: none"> • Forest Moka • Forest Ice • Madero Plus • Napoli White Plus • Napoli Graphite Plus • Napoli Grey Plus • New Legno Bianco • New Legno Smoke 	<ul style="list-style-type: none"> • New Tavola Beige • New Legno Vecchio • New Legno Noce • Royal Acacia • Tempo Hit • Tempo Tap • Tempo Spin 	<ul style="list-style-type: none"> • Tennessee Amber • Tennessee Moon • Tennessee Cask • Whiskey Lot 1 • Whiskey Lot 2 • Whiskey Lot 3
---	--	---	--

2 – INFORMACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

ABNT NBR ISO 13006 – Grupo B11b.

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato (N)	cm	15,4 x 60
Dimensión de fabricación (Sw)	mm Calibre	3: 153,9 x 593,8 4: 154,4 x 595,4 5: 154,9 x 597,0 6: 155,4 x 598,6 7: 155,9 x 600,2
Espesor	mm	8,0
Desvio de W en relación a N no modular	% mm	± 2,0 ± 5,0
Desvio de dimensión media de Sw	% mm	± 0,6 ± 2,0
Espeor: desvio de e en relación al e _w	% mm	± 5,0 ± 0,5
Retitud de los lados	% mm	± 0,5 ± 1,5
Ortogonalidad Curvatura central Curvatura lateral Empeno	% mm	± 0,5 ± 2,0
Aspecto superficial	%	≥ 95
Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 à 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamento		No Gretar
Coeficiente de Atrito		< 0,4
Local de Uso		LC
Resistencia a las manchas de agua		No
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ clase 3
Resistencia a los agentes químicos		Esmaltado
Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ clase GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		GLB