

**Línea  
Pórfito  
Producto  
Marrón**



Formato **46x46**

### FICHA DE ESPECIFICACION TECNICA

Medida : **460x460 mm**

Espesor : **6 mm**

Recomendación de uso : **CLASE IV (TRANSITO INTENSO)**

Nro	Características	Unidad	Valor ISO 13006	Valores
1	Largo y ancho desviación admisible de la medida media de cada cerámico	%	± 0.6	CONFORME
2	Espesor	%	± 5	CONFORME
3	Rectilineidad de los lados	%	± 0.5	CONFORME
4	Ortogonalidad	%	± 0.6	CONFORME
5	Planaridad	%	Curvatura Central ± 0.5 Alabeo ± 0.5 Curvatura Lateral ± 0.5	CONFORME CONFORME CONFORME
6	Calidad de superficie	-	Un mínimo de 95% de las placas debe estar libre de defectos visibles, que puedan perjudicar la apariencia de las mismas.	CONFORME
7	Absorción de agua	%	6 < A < 10	CONFORME
8	Modulo de rotura	N/mm <sup>2</sup>	Min. 18	CONFORME
9	Resistencia al cuarteo		Ningún daño sobre el esmaltado después del test correspondiente	CONFORME
10	Resistencia a los agentes químicos domiciliarios	-	Mínimo clase B	CONFORME
11	Resistencia a la mancha	-	Mínimo clase 3	CONFORME